


nobonobo®




Wzornik tkanin

EGA / POKA / GRIMA / BUGIA

EGA

Test Martindale: 69 700 cykli
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4-5, mokro 4-5
Pilling: test (skala 1/5) 4


Kompozycja włókien: 100% poliester
Gramatura: 330g/m² +/-5%




EGA 21




EGA 21




EGA 90



EGA 91



EGA 95



EGA 96

POKA

Test Martindale: 18 000-23 000 cykli

Odporność kolorów na światło: 5


Odporność kolorów na pocieranie:

sucho 4, mokro 3-4

Pilling: test (skala 1/5) 5

Kompozycja włókien: 100% poliester

Gramatura: 380g/m² +/-5%



POKA 2



POKA 2



POKA 87



POKA 92



POKA 83




POKA 95


GRIMA

Test Martindale: 76 000-84 000
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 5, mokro 4-5
Piling: test (skala 1/5) 4-5

Kompozycja włókien: 100% poliester
Gramatura: 480 g/m²




GRIMA 2



BUGIA

Test Martindale: 60 000-68 000
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4-5, mokro 4
Piling: test (skala 1/5) 4

Kompozycja włókien: 100% poliester
Gramatura: 350 g/m²



BUGIA 03



BUGIA 03



BUGIA 11



BUGIA 19




BUGIA 77




BUGIA 01



BUGIA 08




BUGIA 84



BUGIA 85



BUGIA 89



nobonobo.pl